

MERTENS

1.0503 / C 45

EN 10083-2 beruhigter Vergütungsstahl

Chemische Werte

C %	Si %	Mn %	P %	S %
0,42 - 0,50	max. 0,40	0,50 - 0,80	max. 0,045	max. 0,045

Mechanische Eigenschaften für unbehandeltes Material ist in der Norm nicht angegeben.

Mechanische Eigenschaften^a bei Raumtemperatur im normalgeglühten Zustand (+N)

Durchmesser oder Dicke (t) für Flach- erzeugnisse	Re min.	R _m min.	A min.	
_	MPa ^c	MPa ^c	%	
in mm				
d ≤ 16	340	620	14	
t ≤ 16	040	020	17	
16 < d ≤ 100	305	580	16	
16 < t ≤ 100	303	300	10	
100 < d ≤ 250	275	560	16	
100 < t ≤ 250	213	300		

R_e: Obere Streckgrenze oder, falls keine ausgeprägte Streckgrenze auftritt,

0,2-%-Dehngrenze Rp0,2

R_m: Zugfestigkeit

A: Bruchdehnung (Anfangsmesslänge L0 = 5,65 $\sqrt{S_0}$)

c 1 MPa = 1 N/mm²

Mechanische Eigenschaften^a bei Raumtemperatur im vergüteten Zustand (+QT)

Durchmesser oder Dicke (t) für Flacher-	R _e min.	R _m	A min.	Z min.	KVb min.
zeugnisse	MPa ^c		%	%	J
d ≤ 16 t ≤ 8	490	700 bis 850	14	35	
16 < d ≤ 40 8 < t ≤ 20	430	650 bis 800	16	40	
40 < d ≤ 100 20 < t ≤ 60	370	630 bis 780	17	45	

R_e: Obere Streckgrenze oder, falls keine ausgeprägte Streckgrenze auftritt,

die 0,2-%-Dehngrenze Rp0,2

R_m: Zugfestigkeit

A: Bruchdehnung (Anfangsmesslänge L0 = 5,65 $\sqrt{S_0}$)

Z: Brucheinschnürung

KV: Kerbschlagarbeit an längs entnommenen Charpy-V-Kerbschlagproben (der Mittelwert dreier Einzelwerte muss den in dieser Tabelle angegebenen Wert mindestens erreichen, kein Einzelwert darf geringer als 70 % des in der Tabelle angegebenen Mindestwertes sein).

b Zur Probennahme siehe EN 10083-1:2006, Bild 1 und Bild 3.

c $1 \text{ MPa} = 1 \text{ N/mm}^2$

а

Allg. Beschreibung: Die Güte C 45 ist ein beruhigter Vergütungsstahl zur Herstellung von

vergütbaren Dreh- und Konstruktionsteilen des mittleren Festigkeitsbereiches. Sie zeichnen sich durch große Gleichmäßigkeit des Gefügeaufbaues aus.

Vergütbarkeit: Gut

Querdehnung: Gut

Gefüge: Ferrit mit lamellarem Perlit (Zustand: SH, C,)